This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-180921

(43)Date of publication of application: 26.07.1988

(51)Int.CI.

G02B 6/44

B29C 47/00 // B29L 11:00

(21)Application number: 62-012569

(71)Applicant: UBE NITTO KASEI KK

(22)Date of filing:

23.01.1987

(72)Inventor: MINEKI YOSHITAKA


MURAKAMI MICHIO

(54) METHOD AND DEVICE FOR MANUFACTURING SPACER FOR CARRYING OPTICAL FIBER

(57)Abstract:

PURPOSE: To eliminate the need for heating facilities by cooling and caking resin after a shaping plate which corresponds to the groove shape of a spiral groove and rotate synchronously with a rotary die and also independently abuts on the spiral groove while the resin is in a soft state.

CONSTITUTION: The distance between the rotary die and shaping plate 38 is made constant and an internal rotary base 32 is allowed to rotate independently of an external rotary base 24 which rotates in synchronism with the rotary die. Namely, when the distance between the rotary die and shaping plate 38 is made constant, the spiral groove has a phase difference between the part right after the discharging of the rotary die and the part where the shaping plate 38 abuts on a spacer, and the part corresponding to the phase difference is absorbed by rotating the internal rotary base 32 independently. Therefore, when the spiral groove reaches the shaping plate 38, the internal rotary base 32 rotates and begins



to rate almost in synchronism with the external rotary base 24 and the internal and external rotary bases 24 and 32 are coupled by a screw 46, thereby manufacturing the spacer while rotating them completely in synchronism. Consequently, the manufacture is performed before the resin is caked, so the need for heating facilities is eliminated.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office



⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭63 - 180921

@Int_Cl_4

識別記号

广内整理番号

④公開 昭和63年(1988) 7月26日

6/44 47/00 G 02 B 29 C 29 L ____B ∥ B 11:00

7370-2H 6660-4F

4F 審查請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

39発明の名称

光ファイバ担持用スペーサの製造方法および装置

20特 昭62-12569 頭

9出 昭62(1987)1月23日

②発 明 者 ⑫発 明 者

木 村 上

赱 三千男

岐阜県岐阜市茲田579の1 岐阜県岐阜市茲田579の1

印出 願 人 宇部日東化成株式会社 東京都千代田区神田岩本町2番地

理 沙代 弁理士 一色 外1名 健輔



1. 発明の名称

光ファイバ抵持用スペーサの製造方法および装置 2. 特許請求の範囲

(1)外周に熱可塑性樹脂の被覆層を有し、この 被復聞に選続した螺旋状満を形成する光ファイバ 担持用スペーサの製造方法において、前記螺旋状 満を形成すべく前記樹脂を溶融させて回転ダイス から押出した後に、前記螺旋状溝の満形状に対応 し、前記回転ダイスと同期回転可能であって且つ 独自回転可能な整形板を前記樹脂が軟化状態で前 記媒旋状溝に当接させた後、前記樹脂を冷却固化 することを特徴とする光ファイバ担持用スペーサ の製造方法。

(2)外周に熱可塑性樹脂の被覆層を有し、この 被復恩に連続した螺旋状術を形成する光ファイバ 担持用スペーサの製造装置において、前記樹脂を 溶験状態で吐出する回転ダイスと、この回転ダイ スと周期回転する外回転ペースと、前記外回転ダ イスに回転可能に装着され、前記回転ダイスと同

期回転可能な内回転ペースと、前記内回転ペース に中心方向に進退可能に支持され、前記回転ダイ スから吐出された螺旋状溝に樹脂が軟化状態で当 接し、溝形状に対応した断面を有する整形板とか らなることを特徴とする光ファイバ担持用スペー サの製造装置。

3. 発明の詳細な説明

《産業上の利用分野》

本発明は、光ファイパケーブルの要素として用 いられる螺旋状間を備えたスペーサの製造方法。 装置に関し、とりわけ、螺旋状満の形状特度の良 好なスペーサが得られる製造方法および装置に関

《従来技術とその問題点》

光通信用の光ファイバを集束してケーブル化す る際には、外周に複数の連続した爆旋状況を有す るスペーサを使用し、この循内に光ファイバが収 納坦持される。

この種の光ファイバ担持用スペーサの製造方法 として、単、滋類物などの抗張力線の外周に溶血 出路を、回転ダイスを介して押出し、回転ダイスに螺旋状涡に対応した凹部を設けておき、樹脂被 復と螺旋状溝とを同時に形成する方法がある。

しかし、この方法にあっては、樹脂を回転しながら即出すことや、 螺旋状溝を形成する溝部とり プロとの冷却速度の 不均衡などから、リア部が傾対したりなじれたりすることが多く、均一な溝幅や深さが確保できないという問題があって、成形速度を振力遅くする等の対策によって対処していた。

特に、最近においては、より多くの光ファイバを収納するため、光ファイバを複数本並列にまとめたリポン状光ファイバユニットを、スペーサの角形満内に積層状態で収納する方法が採用され、この方法では溝形状のさらに一層の精度が要求されている。

ところで、構部の良好な形状精度が得られる製造方法としては、例えば特問昭 5 8 - 1 2 6 5 0 5 号公 4 号公報あるいは特問昭 5 8 - 1 2 6 5 0 5 号公 位に提案されている。

(周頭点を解決するための手段)

これらの公包に同示されている方法は、前者では心切の外周に口金を回転させながら胡脂を担出した。 奴旋状満を形成して冷却固化した 设、方法で切り、 また、 仮者は一旦冷却固化したものを加然して、 円周段部を有する複数のローラおよであって、 円周段部とするでは、 の形があった。

即ち、前者の方法では、固化状態で切削ダイスによって整形するので、切削ダイスの切れ具合が悪くなると、スペーサに過度の力が加わって、抗張力線とスペーサを形成する樹脂との接着が扱われたり、樹脂が引延ばされたりする負れがあった。

また、後者の方法では、一度冷却固化させたスペーサを再度加熱して軟化するので、新たな加熱手段を必要とし、設備費、エネルギーコストの点で問題があった。

そこで、本発明者らは抗張力線などの芯材の外 周に合成樹脂を溶触状態で押出し、螺旋状満を有 するスペーサを製造するに当って、上述の問題点、

の回転ダイスと同期回転する外回転ペースと、前記外回転ダイスに回転可能に装着され、前記回転ダイスと同期回転可能な内回転ペースと、前記記内回転ペースに中心方向に進退可能に支持され、前記回転ダイスから吐出された螺旋状溝に倒脂が飲化状態で当接し、溝形状に対応した断面を有するを形板をからなることを製造装置の特徴とする。

以下、本発明の好適な実施例を抵用図面を参照にして詳細に説明する。

第1図および第2図は、本発明に係る光ファイバ担持用スペーサの製造方法および装置の一実施例を示している。

同図に示す方法では、抗張力線の外周に密触状態の熱可塑性樹脂を押出被覆する押出機 10と、燥度状況の整形装置 20と、熱可塑性樹脂を冷却固化する冷却装置 50とが用いられる。

上記押出版 1 0 は、抗張力線を揮逐可能に形成されたダイヘッド 1 2 と、この先に配置され押出された合成樹脂で外周に長手方向に連続した複数

の螺旋状溝を、所定のピッチで形成するための回 転ダイス 1 4 を備え、スペーサ用の合成樹脂はほぼ約百下方に回転ダイス 1 4 の口金を軽て押出される。

上記盤形装置20の詳細を第2回に示している。同図に示す整形装置20は、押出級10の回転 ダイス14に理結シャフト21、21および回転 板22、回転シャフト23介して結合された外回 転ペース24と、外回転ペース24の内周側にペ アリング26を介して配設された中空間状の支持 プロック28と、支持プロック28の内周側にペ アリング30を介して配設された内回転ペース3 2とを備えている。

内回転ペース32の外周フランジ部32a には、その上面にリング状の整形板ホルダー34が収置 固定され、ホルダー34の周方向に穿設された複数の孔部には、ロッド36に回転可能に支持された何板状の整形板38がそれぞれ挿通され、整形板38は内回転ペース32の透孔32b の中心軸に対して進退可能となっている。

以上の構成により、外回転ペース24は回転シャフト23を介して回転ダイス14と同期回転するとともに、内回転ペース32はネジ46で結合しないと外回転ペース24と分雄して独自の回転が可能であり、また、ネジ46で結合させると回転ダイス14と同期回転をする。

一方、上記冷却装置50は、整形装置20の下方周帖上に設けられており、取付フランジ44の 直下に設けられた第1冷却エアーノズル52と、 このノズル52の下方に設けられた第2冷却エア ーノズル54と、ノズル54の下方に設けられた 冷却水栖56とから構成されている。

各冷印エアーノズル52.54は、それぞれ上方に向かって冷印空気をスペーサの表面に吹き付けて冷却し、特に、第1冷却エアーノズル52から吐出されたエアーは、整形装置20の内回転ベース32の透孔23bおよび整形板38.38の間を冷却するとともに、内回転ベース32.20形板38を冷却する。

また、整形板38はロッド36を回転させることにより、螺旋溝のビッチに合せて傾斜角度が変更でき、この角度を図外のネジによって固定できるようになっている。

各種形板38の断面形状は、製造するスペーサの螺旋状満部の溝形状に対応しており、所定の角度間隔を置いて螺旋状満部の条数に対応した数に設定されている。

また、各勢形板38により整形される高部の深さは、整形板38を保持したロッド36の後端にそれぞれ当接する調整板40、40によって調節され、調散板40は取付ネジ42によってホルダー34に固定される。

なお、上記館形装置20は、内外回転ペース3 2.34が回転ダイス14と同軸上になるように 支持プロック28の下方に取付フランジ44を固 設して支持されている。

また、外回転ペース 2 4 の外周 フランジ 2 4 a に突 設 さ れ た ネ ジ 4 6 は 、内回転ペース 3 2 と 外 回転ペース 2 4 と を 結合さ せ る た め の も の で あ る 。

冷却水槽 5 6 で冷却 固化されたスペーサ A は、水槽 ガイドローラ 5 8 . ガイドローラ 6 0 を軽て 図外の巻取機に巻き取られる。

なお、水槽ガイドローラ 5 8 の下方には水受け槽 6 2 が設けられるとともに、ガイドローラ 6 0 の後方には水切りエアーノズル 6 4 が設けてある。

また、第1図に示した符号66の部材は、連結シャフト21の外周に取付けられ、回転ダイス14から吐出された直接のスペーサが外気の影響を受けないようにする防風圏である。

さて、上述した装置で光ファイバ担持用スペーサを製造するには、まず、回転ダイス14を回転させずに樹脂を押出す。

この状態では、整形装置20の外回転ペース24は回転をせず、スペーサの外周には、直線状の間が形成されるので、整形装置20の内回転ペース32に支持されている整形板38を、各周内にそれぞれ入れる。

次いで、回転ダイス14を回転させると、スペーサの外周には螺旋状清が形成され、外回転ペー

特開昭63-180921(4)

ス24は回転ダイス14とともに周期回転をするが、内回転ベース32は螺旋状間の部分が競形板。38に到達するまでは回転しない。

ここで、内回転ペース32を外回転ペース24と同様に回転ダイス14とともに同期回転させると、回転ダイス14から吐出された螺旋状満の同じ位相の部分が整形板38に到遅するまでの時間遅れがあるので、螺旋状満にねじれが生することになる。

また、スペーサの螺旋ビッチは種々のものが要求されるが、この場合、例えば回転ダイス14と整形板38との距離を螺旋状満のビッチの整数倍にセットしないと、上記不具合が発生し、このため螺旋状満のビッチ症に距離を調整しなければならない。

そこで、本程明では、回転ダイス14と整形板3 8 との距離を一定にしておき、内回転ペース3 2 を回転ダイス14と同期回転する外回転ペース 2 4 に対して独立して回転できるように構成した。つまり、回転ダイス14と整形板38との距離

第1図は本発明方法、装置の全体説明図、第2図は第1図の要部拡大図である。

1 4 ····· 回転ダイス 2 0 ····・・ 整形装置 2 4 ····・ 外回転ペース 3 2 ····・ 内回転ペース 3 8 ···・・ 熱形板 5 0 ···・・ 冷却装置 .

特許出類人字部日東化成株式会社代 型 人弁理士 一色健備お理士 松本雅利

を一定にすると、回転ダイス14で吐出された査 後と茂形仮38がスペーサに当接する部分とでに 螺旋状溝の位相差が生することになるが、この位 相差に相当する部分を内回転ペース32を独自に 回転させることで吸収するようにしている。


従って、螺旋状溝が整形板38まで到達すると、内回転ペース32が回転し、これが外回転ペース24とほぼ同期回転をし始めると、ネジ46によって内・外回転ペース24、43結合させて、完全に同期回転をさせながらスペーサを製造することになる。

〈発明の効果〉

以上、実施例で詳細に説明したように、本党明に係る光ファイバ担持用スペーサの製造方法、装置によれば、整形板は軟化状態の樹脂に当接するので、その摩耗や切れ具合は問題とならなず、形状の感形。矯正が確実にできるとともに、樹脂が冷却固化する前に行なうので加熱設備も不要となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図



特開昭63-180921(5)

第2図

